試験結果報告書

報告書番号 26K−0334
平成２６年　９月２４日

株式会社　ジェーエーシー　様

計　量　証　明　事　業　所
千葉県知事登録 濃度 第５８２号
株式会社　ユーベック
千葉県木更津市久津間６１３番地
ＴＥＬ　０４３８－４１－７８７８
環境計量士　飯塚　嘉久　㊞

貴依頼による試料の試験の結果を下記のとおり証明します。

試　料　名	ＰＥ・ＰＰ混合ペレット(リサイクル品)
受付年月日	平成２６年　９月１６日
試料の由来	持込み試料

試料名 / 試験の対象及び単位	試験の結果	試験の方法
塩　　素　　(%)	０．１６	JIS Z 7302-6
以下余白		

（備　考）
※　分析値は、到着ベース

分 析 結 果 報 告 書

発 行 番 号 ： E142396 - 1/1
受 付 番 号 ： G2014-00509
発行年月日 ： 平成26年9月30日

株式会社 ジェーエーシー 御中

事 業 者 ： 中外テクノス株式会社
住 所 ： 広島県広島市西区横川新町9番12号
事 業 所 ： 関東環境技術センター
所 在 地 ： 千葉市緑区大野台2丁目2番16
T E L ： 043-295-1101

計量証明登録番号 ： 千葉県 第521号

計量管理者 国兼 達也
分析責任者 松本 茂之

件名：
リサイクルプラスチックの分析

ご依頼による分析結果を、下記のとおり報告致します。

採取場所 ： －	採取年月日 ： －

試 料 名 ： PE･PP混合ペレット(リサイクル品)

分析の対象及び単位		分析の結果	定量下限	分析の方法
ポリオレフィン	%	98.0	0.1	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装再生処理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ IV.2.1.3
以下余白				

特記事項
「平成26年度ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装再生処理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」(平成25年7月(公財)日本容器包装ﾘｻｲｸﾙ協会)
分析値は無水ベース表示です。
分析は株式会社国際検査サービス様からの持込試料にて実施しました。